
SILICONE ACETICO UNIVERSALE ANTIMUFFA COLORATI

Data 17/12/13

DESCRIZIONE

Adesivo sigillante elastico monocomponente, di natura siliconica; reticolazione di tipo "Acetica", per reazione, a temperatura ambiente, con l'umidità contenuta nell'aria (conseguente sviluppo di Acido Acetico).

IMPIEGHI

Per giunzioni di tipo elastico tra varie superfici quali: vetro, metallo e ceramica. Idoneo per l'applicazione nei settori automobilistico, navale, igienico-sanitario, per arredamenti (bar, negozi, cucine componibili), ecc. Il silicone acetico aderisce sulla maggior parte delle superfici (alluminio anodizzato, vetro, ceramica).

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Colore</i>	Grigio RAL 7042 Nero RAL 9005 Beige RAL 1013 Marrone RAL 8028 Testa Di Moro RAL 8019 Verde RAL 6005
<i>Contenuto</i>	280 ml
<i>Densità</i>	0,97 g/cm ³
<i>Durezza SHORE A</i>	15-22 °
<i>Velocità di reticolazione</i>	2 mm/24h (23°C, 50% H.R.)
<i>Modulo di allungamento al 100%</i>	0,35 N/mm ² (ISO 37)
<i>Resistenza alla trazione</i>	1,5 N/mm ² (ISO 37)
<i>Allungamento a rottura</i>	400% (ISO 37)
<i>Temperature applicative</i>	+5 ÷ +40 °C
<i>Temperature operative</i>	-40 ÷ +100 °C

APPLICAZIONE

Pulire e preferibilmente asciugare le superfici; in particolare per rimuovere unto o grasso è possibile utilizzare solventi sgrassanti. Applicare per cordoli utilizzando pistola per cartucce. Il prodotto non è sopra-verniciabile.

STOCCAGGIO

18 mesi dalla data di produzione nelle proprie confezioni originali in luogo fresco e asciutto.

NOTE PARTICOLARI

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza. I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.